



هامر 1x3

وصف المنتج

مونة جبسية مألثة جاهزة للاستخدام على الطوب مباشرة بدون بطانة تحضيرية "طرطشة" تعطي سطح أبيض ناعم شديد الصلابة بسمك يصل حتى 8 سم للطبقة الواحدة يمكن دهانه مباشرة بعد الجفاف التام.

طريقة الاستعمال




1. يجب تنظيف السطح من الاتربة عن طريق الرش بالماء.
2. يوضع الماء التنظيف في وعاء الخلط بمقدار 50% من وزن مونة (هامر) المستخدمة.
3. تضاف مونة هامر تدريجيا للماء وتترك للتخمر لمدة دقيقة.
4. يقلب الخليط جيدا حتى تتم عملية التجانس والوصول للقوام المناسب.
5. يرفع الخليط على الحائط والبدء في عملية الملى والفرد باستخدام المالك (البروة).
6. البدء في عملية الدرغ للحصول على سطح مستوي .

الخواص المميزة



1. لا تتكمش ولا يحدث على سطحها أي تشققات شعرية .
2. أخف 50% في الوزن من الحارة الأسمنتية التقليدية.
3. مقاومة للرطوبة والماء والأمطار.
4. عازلة للحرارة والصوت.
5. مادة مقاومة للحريق.

المواصفات الفنية:



هامر

25 كجم



مدة الصلاحية التعبئة والتغليف

6 أشهر



مدة الصلاحية

اللون	أبيض
الكثافة (كجم / لتر)	0,8 ± 0,02
المدة	٤٥ دقيقة
نسبة الماء إلى المسحوق	١ : ٢
متوسط الاستهلاك	٦٠ إلى ٦٥ سم ٢ (سماخة طبقة ٢ سم) للطن.

تواصل معنا

الموقع الإلكتروني: www.alalamia.co

البريد الإلكتروني: info@alalamia.co

0020233375181

فاكس:

تليفون: +20 122 213 4010

+2 02 333 75 204

+2 02 333 75 206

+2 02 333 75 121

استفسارات المبيعات: sales@alalamia.co

وظائف: يرجى إرسال سيرتك الذاتية إلى hr@alalamia.co